



ООО "БОНАимпорт"

8(4812)24-44-17

8(4812)24-44-15

bonaimport@mail.ru

<http://www.gbi67.ru/>



Технические характеристики

Кирпич TEREX лицевой одинарный марки М150		Кирпич TEREX лицевой полуторный марки М150	
Описание		Описание	
Упаковка	На поддонах	Упаковка	На поддонах
Количество, шт/м ²	61,5	Количество, шт/м ²	45,5
Количество на поддоне, шт	480	Количество на поддоне, шт	384
Загрузка машины, шт	7680	Загрузка машины, шт	5760
Кол-во поддонов в машине	16	Кол-во поддонов в машине	15
Наименование	ГОСТ530-2012	Наименование	ГОСТ530-2012
Пустотность	Щелевой	Пустотность	Щелевой
Размеры	250*120*65	Размеры	250*120*88
Тон	001-006	Вес, кг	3,5
Вес, кг	2,7	Прочность, кг/см ²	150
Морозостойкость F, циклов	50	Морозостойкость F, циклов	50-75
Пустотность, %	42	Пустотность, %	42
Теплопроводность, Вт/ (м*с)	0,11	Теплопроводность, Вт/ (м*с)	0,11
Водопоглощение	8-12%	Водопоглощение	8-12 %



Солома
(Арт.001-002)



Слоновая кость
(Арт.001-002)



Какао